

Standardized R/T Characteristics

Number	1301		1302		1303		1304	
T (°C)	$B_{25/100} = 2600$ K		$B_{25/100} = 3000$ K		$B_{25/100} = 3050$ K		$B_{25/100} = 3300$ K	
	R_T/R_{25}	α (%/K)	R_T/R_{25}	α (%/K)	R_T/R_{25}	α (%/K)	R_T/R_{25}	α (%/K)
-55,0	21,45	5,1	33,701	5,9	34,363	5,8	39,326	5,5
-50,0	16,72	4,9	25,252	5,7	25,827	5,6	30,121	5,4
-45,0	13,16	4,7	19,149	5,4	19,635	5,4	23,164	5,3
-40,0	10,46	4,5	14,684	5,2	15,089	5,2	17,888	5,2
-35,0	8,378	4,3	11,380	5,0	11,712	5,0	13,874	5,1
-30,0	6,770	4,2	8,9067	4,8	9,1774	4,8	10,810	5,0
-25,0	5,511	4,0	7,0357	4,6	7,2552	4,6	8,4512	4,9
-20,0	4,521	3,9	5,6065	4,5	5,7835	4,5	6,6612	4,8
-15,0	3,733	3,8	4,5044	4,3	4,6467	4,3	5,2540	4,7
-10,0	3,104	3,6	3,6471	4,2	3,7611	4,2	4,1777	4,6
- 5,0	2,597	3,5	2,9746	4,0	3,0547	4,1	3,3309	4,5
0,0	2,186	3,4	2,4429	3,9	2,4986	4,0	2,6767	4,3
5,0	1,850	3,3	2,0194	3,8	2,0575	3,8	2,1680	4,1
10,0	1,574	3,2	1,6797	3,6	1,7051	3,7	1,7683	4,0
15,0	1,347	3,1	1,4053	3,5	1,4210	3,6	1,4538	3,9
20,0	1,158	3,0	1,1823	3,4	1,1910	3,6	1,2025	3,8
25,0	1,000	2,9	1,0000	3,3	1,0000	3,3	1,0000	3,6
30,0	0,8676	2,8	0,85007	3,2	0,85053	3,3	0,83752	3,5
35,0	0,7560	2,7	0,72608	3,1	0,72386	3,2	0,70362	3,4
40,0	0,6615	2,6	0,62300	3,0	0,61897	3,1	0,59417	3,3
45,0	0,5810	2,6	0,53685	2,9	0,53134	3,0	0,50453	3,2
50,0	0,5123	2,5	0,46453	2,9	0,45814	2,9	0,43035	3,2
55,0	0,4533	2,4	0,40357	2,8	0,39637	2,9	0,36798	3,1
60,0	0,4025	2,3	0,35193	2,7	0,34439	2,7	0,31608	3,0
65,0	0,3587	2,3	0,30799	2,6	0,30081	2,7	0,27324	2,9
70,0	0,3206	2,2	0,27047	2,6	0,26372	2,6	0,23718	2,8
75,0	0,2874	2,2	0,23832	2,5	0,23212	2,5	0,20635	2,7
80,0	0,2584	2,1	0,21067	2,4	0,20501	2,5	0,18016	2,7
85,0	0,2330	2,0	0,18677	2,4	0,18150	2,4	0,15843	2,6
90,0	0,2107	2,0	0,16607	2,3	0,16117	2,4	0,13984	2,5
95,0	0,1910	1,9	0,14805	2,3	0,14330	2,3	0,12277	2,5
100,0	0,1735	1,9	0,13233	2,2	0,12775	2,2	0,10804	2,4
105,0	0,1581	1,8	0,11862	2,2	0,11458	2,1	0,095996	2,3
110,0	0,1443	1,8	0,10660	2,1	0,10306	2,1	0,085543	2,3
115,0	0,1321	1,8	0,096009	2,1	0,092752	2,1	0,076380	2,2
120,0	0,1212	1,7	0,086667	2,0	0,083677	2,0	0,068378	2,2
125,0	0,1114	1,7	0,078398	2,0	0,075739	2,0	0,061386	2,1
130,0	0,1025	1,6	0,071067	1,9	0,068710	1,9	0,055245	2,1
135,0	0,09462	1,6	0,064544	1,9	0,062431	1,9	0,049926	2,0

Standardized R/T Characteristics

Number	1301			1302			1303			1304		
T (°C)	$B_{25/100} = 2600 \text{ K}$			$B_{25/100} = 3000 \text{ K}$			$B_{25/100} = 3050 \text{ K}$			$B_{25/100} = 3300 \text{ K}$		
	R_T/R_{25}	α (%/K)		R_T/R_{25}	α (%/K)		R_T/R_{25}	α (%/K)		R_T/R_{25}	α (%/K)	
140,0	0,08746	1,6		0,058733	1,9		0,056844	1,9		0,045227	2,0	
145,0	0,08100	1,5		0,053561	1,8		0,051849	1,8		0,041008	1,9	
150,0	0,07515	1,5		0,048933	1,8		0,047384	1,8		0,037262	1,9	
155,0	0,06984	1,4		0,044793	1,8		0,043383	1,8		0,033961	1,8	
160,0	0,06501	1,4		0,041077	1,7		0,039788	1,7		0,031019	1,8	
165,0	0,06061	1,4		0,037736	1,7		0,036552	1,7		0,028389	1,8	
170,0	0,05659	1,4		0,034726	1,6		0,033632	1,7		0,026034	1,7	
175,0	0,05292	1,3		0,032009	1,6		0,030993	1,6		0,023920	1,7	
180,0	0,04956	1,3		0,029553	1,6		0,028604	1,6		0,022018	1,7	